MARMOL
MARBLE

VICTORIA

30 x 60 cm · *12" x 24"*

GLOSSY FINISH · ACABADO BRILLO

Revestimiento *Wall Tile* · Pavimento *Floor Tile* · Brillo *Glossy* · Relieve *Relief*

Victoria Nacar GT3

30 x 60 CM

Waves Victoria Nacar GT4

30 x 60 CM

Victoria Grey GT3

30 x 60 CM



Brick Victoria Grey GT4

30 x 60 CM

Pav. Victoria Nacar MOHS 6 · PEI IV

45 x 45 CM

GT1

Pav. Victoria Grey MOHS 6 · PEI III

45 x 45 CM

GT1

PACKING	BOXES PALLET	SQM BOX	SQM PALLET	KGS PIECE	KGS BOX	KGS PALLET	PIECES BOX	PALLETS CONTAINER	SQM CONTAINER	WEIGHT CONTAINER	THICKNESS	ABSORPTION
30 x 60 CM	60	1,08	64,80	2,850	17,20	1.047	6	24	1.555,20	25.121	0,90	E>10
45 x 45 CM	44	1,42	62,48	3,750	26,35	1.147	7	21	1.312,08	24.656	0,90	3<E≤6

Victoria Nacar 30x60 · Brick Victoria Grey 30x60 · Pav. Victoria Grey 45x45

MERCHANDISING

D18_027
PANEL VICTORIA NEW

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		NORMAS DE ENSAYO	PAVIMENTO (Gres)		REVESTIMIENTO (Porosa)	
			VALORES NORMA	VALORES DUALGRES	VALORES NORMA	VALORES DUALGRES
Caracteristicas Dimensionales		ISO 10545-13	Ver Norma	Cumple la Norma	Ver Norma	Cumple la Norma
Absorción de Agua (Eb)		ISO 10545-3	3% < Eb ≤ 6%	4% < Eb < 5%	Eb > 10%	Eb > 12%
Resistencia a la Flexión		ISO 10545-4	> 22 N/mm2	Valor Medio ≥ 24 N/mm2	> 12 N/mm2	Valor Medio ≥14 N/mm2
Fuerza de Rotura		ISO 10545-4	> 1.000 N	Valor Medio: 1.200 N	> 600 N	Valor Medio: 700 N
Resistencia a la Abrasión Superficial (PEI)		ISO 10545-7	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Resistencia al Choque Térmico		ISO 10545-9	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste
Resistencia a Productos Químicos	Productos dométicos y sales para piscinas	ISO 10545-13	Mínimo GB	GA	Mínimo GB	GA
	Acidos y Alcalis de baja concentración		Indicado por el Fabricante	GLA	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Resistencia a las Manchas		ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Clase 4 - 5	Mínimo Clase 3	Clase 4 - 5
Resistencia al Deslizamiento		UNE-ENV 12633 ANSI A137.1 DIN 51130 BS 7976-Part2	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante

Contáctanos: / Contact us:

DUALGRES, S.A.
Ctra. de Viver al Puerto de Burriana, km 56,9
ONDA (CASTELLÓN) · SPAIN
Tel: (+34) 964 77 11 66 / Fax: (+34) 964 77 12 50
www.dualgres.com / export@dualgres.com